

EXPERT

Peinture d'intérieur monocouche de très haute qualité

Description du produit

Domaine d'application

Peinture d'intérieur monocouche de très haute qualité offrant un double pouvoir couvrant et une excellente finition de surface. Sa consistance optimale permet une application rapide et économique. Idéale pour les murs et plafonds dans les espaces devant être rapidement réutilisables, tels que les bureaux, les écoles, les grands magasins, les restaurants, les cabinets médicaux, etc.

Propriétés

Caractéristiques techniques selon la norme DIN EN 13300 : résistance à l'abrasion humide de classe 1, rapport de contraste de classe 1, avec un rendement de 8 m²/litre ou 125 ml/m². Teinte : blanc, degré de brillance : mat. La mise en teinte peut entraîner des variations des caractéristiques techniques.



- Pour les surfaces les plus exigeantes
- application ultra-facile
- Surface mate



Caractéristiques techniques

Domaine d'application	Intérieur	Résistance à l'abrasion humide*	Classe 1
Teinte¹	blanc	Rapport de contraste / Classe de pouvoir couvrant*	1 pour 8 m²/l
Conditionnement	12,5 L	Degré de brillance*	mat
Poids spécifique	env. 1,485 g/cm³	Granulométrie max.*	fine <100 µm
Consommation²	env. 125 ml/m²	Code produit F+L	BSW 20
Stockage³	dans un endroit frais et sec, env. 1 an	Valeur limite COV de l'UE	(cat. A/a) : 30 g/l de COV (2010) La teneur en COV est de 30 g/l max.
		Code de déchet⁴	17 07 01 (sec) 08 01 12 (liquide)

Les caractéristiques indiquées se rapportent au produit blanc. Des variations sont possibles en cas de mise en teinte. * Caractéristiques selon les normes DIN EN 13300 et 1. Peut être mis en teinte à la machine à l'aide d'un système de mise en teinte automatique selon toutes les nuanciers courants. 2 Les valeurs de consommation indiquées sont des valeurs indicatives non contraignantes par opération sur un support lisse. Les valeurs de consommation exactes doivent être déterminées sur l'élément à revêtir, en tenant compte de tous les travaux préparatoires, au moyen d'un essai d'application. 3 Se conserve dans son emballage d'origine non ouvert. Bien refermer après utilisation. 4 Veuillez consulter les informations supplémentaires sous la rubrique « Remarques/Élimination » !

Composition (conformément à la directive VdL)

Dispersion d'acétate de polyvinyle, dioxyde de titane, talc, craie, kaolin, additifs, conservateurs, méthylisothiazolinone et benzisothiazolinone

Kombitex GmbH

24, rue Carl-Metz, 76275 Ettlingen
E-mail :info@kombitex.com - Tél. : 49 (0) 7243 93 82 435
www.kombitex.com



EXPERT

Peinture d'intérieur monocouche de très haute qualité

Préparation du support

Support

Convient à tous les supports intérieurs préalablement préparés dans les règles de l'art. Les supports doivent être exempts de fissures, solides, secs, exempts de salissures, de sels, d'efflorescences, de moisissures, de couches de frittage ou de poudre, ainsi que de toute autre substance susceptible de créer une barrière, et exempts de décolorations et d'inclusions étrangères susceptibles de provoquer des décolorations. Les anciens revêtements existants doivent être contrôlés quant à leur aptitude, leur adhérence et leur résistance. Respecter la norme VOB, partie C, la norme DIN 18363, la fiche technique et les fiches BFS correspondantes, dans leur version la plus récente ! Les supports doivent être préparés de manière appropriée en fonction de leur nature et apprêtés en conséquence. Avant l'application du revêtement, vérifier l'adéquation du matériau et du support en effectuant un essai d'application. En cas de doute, demander conseil à un spécialiste.

Fissures

Réparer les fissures dans les règles de l'art et respecter les temps de séchage indiqués. Pour la réalisation des travaux, se reporter à la fiche technique BFS n° 19.

Taches décolorantes

Appliquer partiellement une couche d'apprêt isolant adapté sur les taches.

Béton

Éliminer les huiles de coffrage, les graisses et les cires par un lavage avec un agent mouillant. Les couches de frittage doivent être éliminées mécaniquement. Vérifier la capacité d'absorption du béton par un test d'humidification. Pour la réalisation des travaux, respecter la fiche technique BFS 1.

Supports très absorbants/sableux

Imprégner les supports très absorbants avec un apprêt en profondeur adapté.

Supports normalement absorbants

Sur les supports normalement absorbants, tels que le béton, l'enduit (MG Plc, PII, PIII, PIVa, b, c), le produit peut être appliqué directement.

Supports non absorbants

Appliquer au préalable un apprêt d'adhérence adapté sur les supports lisses non absorbants. Poncer préalablement les surfaces lisses et brillantes.

Mise en œuvre

Préparation du produit

Le produit est prêt à l'emploi. Ne pas mélanger avec d'autres produits.

Teinte du produit

À teinter à l'aide d'un système de teintage ou avec des colorants unis adaptés, résistants aux intempéries, jusqu'à 10 % (vol.) maximum. Il convient de vérifier la compatibilité des colorants et des concentrés de teinture avant utilisation. Des ajouts supérieurs modifient les propriétés spécifiques du produit.

Méthodes d'application

Au pinceau, au rouleau ou au pistolet. Nettoyer les outils à l'eau immédiatement après utilisation.

Mise en œuvre

Appliquer généralement deux couches non diluées. Pour éviter les traces de démarcation, appliquer en une seule passe, humide sur humide. Convient à l'application par pulvérisation airless (diamètre de buse d'au moins 0,5 mm). Température du produit, de l'air ambiant et du support d'au moins 5 °C. Pendant l'application et le séchage complet, la température ne doit pas descendre en dessous du point de rosée.

Couche d'apprêt

Pour les supports et outils appropriés, ajouter jusqu'à 5 % d'eau à la couche d'apprêt.

Couche intermédiaire

Sur les supports très contrastés, fortement ou différemment absorbants, appliquer si nécessaire une couche intermédiaire supplémentaire diluée avec environ 5 % d'eau.

Couche de finition

Appliquer une couche riche et uniforme non diluée.

Temps de séchage/recouvrement

À 23 °C et 50 % d'humidité relative, le produit est sec en surface et peut être recouvert après environ 12 heures. Par temps frais et humide, en cas d'épaisseur de couche importante et sur des supports non absorbants, le temps de séchage est prolongé.

Nettoyage des outils

Pendant les pauses, conserver les outils dans le produit ou sous l'eau. Nettoyer les outils à l'eau immédiatement après utilisation, éventuellement à l'aide d'un détergent.



EXPERT

Peinture d'intérieur monocouche de très haute qualité

Remarques

doivent être respectés par le destinataire de nos produits sous sa propre responsabilité.

Remarque importante

Les travaux doivent être réalisés dans le respect des réglementations en vigueur ainsi que des fiches techniques correspondantes les plus récentes. La mise en teinte peut entraîner des variations des caractéristiques techniques. Pour éviter les traces de raccords, appliquer le produit humide sur humide. Avec les teintes foncées, la surface peut s'éclaircir sous l'effet de contraintes mécaniques (rayures). En cas d'application par pulvérisation airless, bien mélanger et tamiser le produit.

Les traces laissées par les retouches sur les surfaces dépendent de nombreux facteurs et sont donc inévitables (fiche technique BFS n° 25).

Les travaux doivent être réalisés dans le respect des réglementations en vigueur ainsi que des fiches techniques correspondantes les plus récentes (voir liens Internet). Dans les cas difficiles, demander conseil.

Remarques particulières

Tenir hors de portée des enfants. En cas de contact avec les yeux ou la peau, rincer immédiatement et abondamment à l'eau. Lors de l'application par pulvérisation, ne pas inhaler les vapeurs de peinture. En cas d'utilisation en intérieur, veiller à une bonne aération et ventilation. Ne pas déverser dans les égouts, les cours d'eau ou le sol. Pour plus d'informations, voir la fiche de données de sécurité CE. Contient du 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one ; isothiazol-3-one + 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one. Peut provoquer des réactions allergiques.

Élimination

Les résidus séchés peuvent être éliminés comme déchets de chantier selon le code de déchet n° 17 07 01 ou avec les ordures ménagères. Éliminer les résidus liquides conformément aux prescriptions officielles en matière d'élimination des déchets (code de déchet n° 08 01 12).

Conseils techniques

En principe, cette fiche technique ne peut pas répertorier tous les supports et tous les problèmes techniques liés à l'application. Si vous avez d'autres questions techniques, veuillez demander un conseil technique.

Remarque

Les informations contenues dans cette brochure reposent sur nos connaissances et notre expérience actuelles. Compte tenu de la multitude de facteurs susceptibles d'influencer la mise en œuvre et l'utilisation de nos produits, elles ne dispensent pas l'utilisateur de procéder à ses propres contrôles et essais. Nos informations ne permettent pas de déduire une garantie juridiquement contraignante quant à certaines propriétés ou à l'adéquation à un usage concret. Les éventuels droits de propriété intellectuelle ainsi que les lois et dispositions en vigueur

