



Enduit silicaté

Enduit gratté à base de silicate et de
dispersion pour l'extérieur

Description du produit

L'enduit silicaté Kombitex est un enduit minéral haut de gamme, sans solvant, conforme à la norme DIN EN 15824 W3 (faible) et V1 (élevé), à base de silicate de soude. Disponible au choix en texture lisse/grattée = K ou en texture rugueuse munichoise/rainurée = R. Disponible en blanc ou en couleur selon le nuancier Kombitex.

Caractéristiques du produit

L'enduit silicaté Kombitex est perméable à la vapeur d'eau et hydrofuge, et offre une grande résistance de surface.

Domaine d'application

L'enduit silicaté Kombitex est utilisé comme enduit de finition haut de gamme pour la mise en couleur des façades.

Support

Sur tous les enduits minéraux porteurs, les enduits d'armature et de rénovation en extérieur.

Préparation du support

Sur les supports très absorbants, une couche d'apprêt est nécessaire, par exemple avec Kombitex Aufbrennsperre ; sur les supports lisses, Kombitex Quarzgrund est nécessaire.

Mise en œuvre / Montage

Le support doit être sec, solide et exempt de poussière, de particules non adhérentes et d'agents de démoulage. La température de l'ouvrage et de l'environnement ne doit pas être inférieure à + 8 °C ni supérieure à + 30 °C. Bien mélanger l'enduit silicaté Kombitex prêt à l'emploi, l'appliquer à la truelle et le texturer selon vos souhaits. Pour ce faire, vous pouvez utiliser, en fonction de la nature du support et de la texture souhaitée, une plaque ou une spatule en plastique, en polystyrène ou en caoutchouc mousse. Si nécessaire, diluer jusqu'à 1 % maximum pour obtenir la consistance d'application (recommandé : fixatif silicate Kombitex). En cas de doute concernant l'application, le support ou les particularités de construction, demander conseil ! Par ailleurs, les dispositions des normes en vigueur s'appliquent.

Consommation de matériau

Pour une texture en disques/grattée = K et
une texture frottée/rainurée = R

Grain	Consommation (K) kg/m ²	Consommation (R) kg/m ²
1,5 mm	2,5 – 2,9	-
2,0 mm	3,0 – 3,5	3,0 – 3,5
3,0 mm	4,0 – 4,5	4,0 – 4,5

Les quantités exactes à utiliser doivent être déterminées en réalisant des essais sur des surfaces d'essai !





Enduit silicaté

Enduit gratté à base de silicate et de
dispersion pour l'extérieur

Remarques générales

Protection durable du revêtement contre les algues et les champignons grâce à une formule spéciale à effet retard. La présence d'algues ou de champignons, ainsi que leur ampleur, dépendent notamment des conditions locales et de l'environnement. Toujours utiliser ce produit en toute sécurité. Lire les informations sur le produit avant utilisation.

Remarques particulières

Ne pas utiliser sur des supports contenant du plâtre ! Ne pas mélanger avec d'autres matériaux. Bien remuer le produit avant utilisation. Bien protéger les éléments adjacents contre les projections. Nettoyer soigneusement les outils à l'eau après utilisation.

Qualité

L'utilisation de matières premières éprouvées et contrôlées en permanence garantit une qualité constante. Des installations de production ultramodernes assurent des propriétés constantes du produit.

Stockage

Protéger du gel. Se conserve au moins 12 mois dans les emballages d'origine fermés.

Élimination

Vider entièrement les récipients et les recycler.

Logistique

25 kg/seau, 24 seaux/palette = 600 kg/palette.

Mentions légales

Les informations contenues dans cette brochure reposent sur nos connaissances techniques et notre expérience actuelles. Compte tenu de la multitude de facteurs susceptibles d'influencer la mise en œuvre et l'utilisation de nos produits, elles ne dispensent pas l'applicateur de procéder à ses propres contrôles et essais et ne constituent que des recommandations générales. Elles ne constituent pas une garantie juridiquement contraignante de certaines propriétés. L'applicateur est tenu de respecter à tout moment, sous sa propre responsabilité, les éventuels droits de propriété intellectuelle ainsi que les lois et dispositions en vigueur. La publication de cette brochure/de cette fiche technique rend caduques toutes les publications/fiches techniques antérieures.





Enduit silicaté

Enduit gratté à base de silicate et de
dispersion pour l'extérieur

Enduit silicaté Kombitex

Utilisation en intérieur	non
Utilisation en extérieur	oui
Épaisseur de couche recommandée	En fonction de la granulométrie du grain structurel choisi
Fibres	Oui
Temps de séchage	Les temps de séchage sont d'environ 12 heures dans des conditions normales (+ 20 °C / 65 % d'humidité de l'air) d'environ 12 heures ; des températures plus basses et une humidité de l'air plus élevée prolongent ce temps
Dilution	1 %
Absorption d'eau	W3 faible
Perméabilité à la vapeur d'eau	V1 élevée
Formule hivernale	non

