



Enduit silicone

Enduit gratté à base de résine
silicone pour l'extérieur

Description du produit

L'enduit silicone Kombitex est un enduit de finition haut de gamme, sans solvant, conforme aux normes DIN EN 15824 W2 moyen et V2 moyen, à base de résine silicone. Disponible au choix en texture lisse/grattée = K ou en texture frottée/rainurée = R. Disponible en blanc ou en couleur selon le nuancier Kombitex.

Caractéristiques du produit

L'enduit silicone Kombitex est perméable à la vapeur d'eau et hydrofuge.

Domaine d'application

L'enduit silicone Kombitex est utilisé comme enduit de finition haut de gamme pour la mise en couleur des façades. Convient également comme enduit de finition au niveau du soubassement.

Support

Sur tous les supports solides, minéraux et organiques, par exemple les enduits de fond Kombitex ou Kombitex KAM et les enduits de rénovation, ainsi que sur les systèmes d'isolation thermique par l'extérieur Kombitex destinés à un usage extérieur.

Préparation du support

Sur les supports très absorbants, une couche d'apprêt est nécessaire, par exemple avec le produit anti-absorption Kombitex ; sur les supports lisses, le primaire au quartz Kombitex est requis.

Mise en œuvre / Pose

Le support doit être sec, solide et exempt de poussière, de particules détachées et d'agents de démoulage. La température de l'objet et la température ambiante ne doivent pas être inférieures à + 5 °C ni supérieures à + 30 °C. Bien mélanger l'enduit silicone Kombitex prêt à l'emploi, l'appliquer en couche de la taille d'un grain et le structurer selon vos souhaits. Pour ce faire, selon la nature du support et les souhaits individuels en matière de texture, on peut utiliser une plaque ou une rondelle en plastique, en polystyrène ou en caoutchouc mousse. Si nécessaire, diluer jusqu'à 1 % maximum pour obtenir une consistance d'application. Traiter les surfaces contiguës rapidement et sans traces de raccord. Pour le reste, les dispositions des normes en vigueur s'appliquent.

Consommation de matériau

Pour une texture à la taloche/au grattoir =
K et une texture à la truelle/rainurée = R

Grain	Consommation (K) kg/m ²	Consommation (R) kg/m ²
1,5 mm	2,5 – 2,9	-
2,0 mm	3,0 – 3,5	3,0 – 3,5
3,0 mm	4,0 – 4,5	4,0 – 4,5

Les quantités exactes à utiliser doivent être déterminées en réalisant des essais sur des surfaces d'essai !





Enduit silicone

Enduit gratté à base de résine
silicone pour l'extérieur

Remarques générales

Protection durable du revêtement contre les algues et les champignons grâce à une formule spéciale à effet retard. La présence d'algues ou de champignons, ainsi que leur ampleur, dépendent notamment des conditions locales et de l'environnement. Toujours utiliser ce produit en toute sécurité. Lire les informations sur le produit avant utilisation.

Remarques particulières

Ne pas mélanger avec d'autres matériaux. Bien remuer le produit avant utilisation. Bien recouvrir les éléments adjacents ou les protéger contre les projections. Nettoyer soigneusement les outils à l'eau après utilisation.

Qualité

L'utilisation de matières premières éprouvées et contrôlées en permanence garantit une qualité constante. Des installations de production à la pointe de la technologie assurent des caractéristiques de produit constantes.

Conservation

Protéger du gel. Se conserve au moins 12 mois dans son emballage d'origine fermé.

Élimination

Vider entièrement les récipients et les recycler.

Logistique

25 kg/seau, 24 seaux/palette = 600 kg/palette.

Mentions légales

Les informations contenues dans cette brochure sont basées sur nos connaissances techniques et notre expérience actuelles. En raison de la multitude de facteurs pouvant influencer la mise en œuvre et l'utilisation de nos produits, elles ne dispensent pas l'utilisateur de procéder à ses propres essais et tests et ne constituent que des recommandations générales. Elles ne constituent pas une garantie juridiquement contraignante de certaines propriétés. L'utilisateur est tenu de respecter à tout moment, sous sa propre responsabilité, les éventuels droits de propriété intellectuelle ainsi que les lois et dispositions en vigueur. La publication de ce document rend caduques toutes les versions antérieures.



Enduit silicone

Enduit gratté à base de résine
silicone pour l'extérieur

Enduit silicone Kombitex

Application en intérieur	non
Utilisation en extérieur	oui
Épaisseur de couche recommandée	En fonction de la granulométrie du grain structurel choisi
Fibres	Oui
Temps de séchage	Dans des conditions normales (+ 20 °C / 65 % d'humidité relative), le temps de séchage est d'environ 12 heures ; des températures plus basses et une humidité relative plus élevée prolongent ce délai
Dilution	1 %
Absorption d'eau	W2 moyenne
Perméabilité à la vapeur d'eau	V2 moyenne

