

PROTECT BRILLANCE SOYEUSE

Peinture au latex satinée et résistante à l'abrasion
pour les murs et plafonds soumis à des sollicitations extrêmes

Description du produit

Caractéristiques

Peinture murale au latex au fini satiné. Facile à appliquer, haut rendement, pour des surfaces lisses et résistantes aux salissures, couleur stable, sans solvants ni plastifiants, respectueuse de l'environnement et à faible odeur.

Domaines d'application

Kombitex Protect Satiné peut être utilisé sur des supports minéraux et organiques, des enduits à base de résine synthétique, des anciens revêtements résistants à base de dispersion et tous les supports rencontrés en intérieur.

- Haute blancheur
- Préserve la structure
- Résistant aux produits de nettoyage et de désinfection



Caractéristiques techniques

Champ d'application	intérieur	Rapport de contraste / Classe de pouvoir couvrant*	2 pour 7 m²/l
Teinte¹	blanc & nuancable via machine à teinter	Degré de brillance*	brillance moyenne < 60 E > 10 E
Conditionnement	2,5 l, 5 l, 12,5 l	Granulométrie max.*	fine < 100 µm
Poids spécifique	env. 1,304 g/cm³	Code produit F+L	BSW20
Consommation²	env. 125 ml/m² / env. 8 m² /l	Valeur limite COV de l'UE	(Cat. A/a) : 30 g/l de COV (2010) La teneur en COV est de 30 g/l max.
Stockage³	Au frais et au sec, env. 1 an	Code de déchet⁴	17 07 01 (sec) 08 01 12 (liquide)
Résistance à l'abrasion humide*	Classe 1		

Les caractéristiques indiquées se rapportent au produit blanc. Des variations sont possibles en cas de mise en teinte. * Caractéristiques selon la norme DIN EN 13300 ¹ Peut être mis en teinte à la machine à l'aide du système de mélange de couleurs **Tönautomat**, selon toutes les collections de teintes courantes. ² Les valeurs de consommation indiquées sont des valeurs indicatives non contraignantes par opération sur un support lisse. Les valeurs de consommation exactes doivent être déterminées sur l'élément à revêtir, en tenant compte de tous les travaux préparatoires, au moyen d'un essai d'application. ³ Se conserve dans son emballage d'origine non ouvert. Bien refermer après utilisation. ⁴ Veuillez consulter les informations supplémentaires dans la rubrique « Remarques/Élimination » ! * Caractéristiques selon la norme DIN EN 13300. En raison de sa surface très lisse, celle-ci peut paraître plus brillante sous un angle d'observation plat.

Composition (conformément à la directive VdL)

Dispersion synthétique de copolymère d'acétate de polyvinyle ; dispersion d'acétate de polyvinyle, dioxyde de titane, talc, craie, kaolin, additifs, conservateurs, méthylisothiazolinone et benzisothiazolinone

Kombitex GmbH

24, rue Carl-Metz, 76275 Ettlingen
E-mail : info@kombitex.com - Tél. : 49 (0) 7243 93 82 435
www.kombitex.com



PROTECT BRILLANCE SOYEUSE

Peinture au latex satinée et résistante à l'abrasion
pour les murs et plafonds soumis à des sollicitations extrêmes

Préparation du support

Support

Convient à tous les supports intérieurs ayant fait l'objet d'un traitement préalable conforme. Les supports doivent être exempts de fissures, solides, secs, exempts de salissures, de sels, d'efflorescences, de moisissures, de couches de frittage ou de poudre, ainsi que de toute autre substance susceptible de créer une barrière, et exempts de décolorations et d'inclusions étrangères susceptibles de provoquer des décolorations. Les anciens revêtements existants doivent être contrôlés quant à leur aptitude, leur adhérence et leur résistance. Respecter la norme VOB, partie C, la norme DIN 18363, la fiche technique et les fiches BFS correspondantes, dans leur version la plus récente ! Les supports doivent être préparés de manière appropriée en fonction de leur nature et apprêtés en conséquence. Avant l'application du revêtement, vérifier l'adéquation du matériau et du support en effectuant un essai d'application. En cas de doute, demander l'avis d'un spécialiste.

Fissures

Traiter les fissures de manière appropriée et respecter les temps de séchage correspondants. Pour l'exécution des travaux, respecter la fiche technique BFS 19.

Taches colorantes

Appliquer partiellement une couche d'apprêt isolant adapté sur les taches.

Béton

Éliminer les huiles de coffrage, les graisses et les cires par lavage avec un agent mouillant. Les couches de frittage doivent être éliminées mécaniquement. Vérifier la capacité d'absorption du béton à l'aide d'un essai d'humidification. Pour l'exécution des travaux, respecter la fiche technique BFS n° 1.

Supports très absorbants/pououreux

Imprégner les supports très absorbants avec Kombitex Tiefgrund WV.

Supports normalement absorbants

Sur les supports normalement absorbants, tels que le béton, l'enduit (MG Plc, PII, PIII, PIVa, b, c), le produit peut être appliqué directement.

Supports non absorbants

Appliquer au préalable une couche d'apprêt Kombitex Grundierweiß sur les supports lisses non absorbants si nécessaire. Poncer au préalable les surfaces lisses et brillantes.

Mise en œuvre

Préparation du produit

Le produit est prêt à l'emploi. Ne pas mélanger avec d'autres types de produits.

Teinte du produit

À teinter à l'aide d'un teinturier automatique ou avec des colorants unis adaptés, résistants aux intempéries, jusqu'à 10 % (vol.) maximum. Vérifier la compatibilité des colorants et des concentrés de teinte avant utilisation. Des ajouts plus importants modifient les propriétés spécifiques du produit.

Méthodes d'application

Au pinceau, au rouleau ou au pistolet. Nettoyer les outils à l'eau immédiatement après utilisation.

Mise en œuvre

Dans de nombreux cas, appliquer en une seule couche non diluée. Sur les supports et avec les outils appropriés, ajouter jusqu'à 5 % d'eau à la couche d'apprêt. Pour éviter les traces, appliquer en une seule passe, humide sur humide. Kombitex Protect Satiné peut être appliqué au pinceau, au rouleau ou au pistolet. Convient à l'application au pistolet airless (diamètre de buse d'au moins 0,5 mm). Température du produit, de l'air ambiant et du support d'au moins 5 °C.

Couche d'apprêt

Sur les supports et avec les outils appropriés, ajouter jusqu'à 3 % d'eau à la couche d'apprêt.

Couche intermédiaire

Sur des supports très contrastés, fortement ou différemment absorbants, appliquer si nécessaire une couche intermédiaire supplémentaire diluée avec environ 3 % d'eau.

Couche de finition

Appliquer une couche riche et uniforme sans dilution.

Temps de séchage/recouvrement

À 23 °C et 50 % d'humidité relative, le produit est sec en surface et peut être retravaillé après environ 12 heures. Par temps frais et humide, en cas d'épaisseur de couche importante et sur des supports non absorbants, le temps de séchage est prolongé.

Nettoyage des outils

Pendant les pauses, conserver les outils dans le produit ou sous l'eau. Nettoyer les outils à l'eau immédiatement après utilisation, éventuellement à l'aide d'un détergent.

Remarques

À noter tout particulièrement

Les travaux doivent être effectués dans le respect des réglementations en vigueur ainsi que des fiches techniques correspondantes les plus récentes. La mise en teinte peut entraîner des variations des caractéristiques techniques. Pour éviter les traces de raccord, appliquer le produit humide sur humide. Pour les teintes foncées



PROTECT BRILLANCE SOYEUSE

Peinture au latex satinée et résistante à l'abrasion
pour les murs et plafonds soumis à des sollicitations extrêmes

Les nuances de couleur peuvent être éclaircies par des sollicitations mécaniques (rayures). En cas d'application par pulvérisation airless, bien mélanger le produit et le tamiser.

Les traces laissées par les retouches sur les surfaces dépendent de nombreux facteurs et sont donc inévitables (fiche technique BFS n° 25).

Les travaux doivent être réalisés dans le respect des réglementations en vigueur ainsi que des fiches techniques correspondantes les plus récentes (voir liens Internet). Dans les cas difficiles, demander conseil.

Remarques particulières

Tenir hors de portée des enfants. En cas de contact avec les yeux ou la peau, rincer immédiatement et abondamment à l'eau. Lors de l'application par pulvérisation, éviter l'inhalation des brouillards de peinture

Ne pas inhaler. En cas d'utilisation à l'intérieur, veiller à une bonne ventilation. Ne pas laisser le produit s'écouler dans les égouts, les cours d'eau ou le sol. Pour plus d'informations, voir la fiche de données de sécurité CE. Contient du 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one ; isothiazol-3-one + 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one. Peut provoquer des réactions allergiques.

Élimination

Les résidus séchés peuvent être éliminés comme déchets de chantier selon le code de déchet n° 17 07 01 ou avec les ordures ménagères. Éliminer les résidus liquides conformément aux prescriptions officielles en matière d'élimination des déchets (code de déchet n° 08 01 12).

Conseils techniques

En principe, cette fiche technique ne peut pas couvrir tous les supports et tous les problèmes liés à l'application. Si vous avez d'autres questions techniques, veuillez demander un conseil technique.

Remarque

Les informations contenues dans cette brochure reposent sur nos connaissances et notre expérience actuelles. Compte tenu de la multitude de facteurs susceptibles d'influencer la mise en œuvre et l'utilisation de nos produits, elles ne dispensent pas l'utilisateur de procéder à ses propres contrôles et essais. Nos indications ne permettent pas de déduire une garantie juridiquement contraignante quant à certaines propriétés ou à l'adéquation à un usage concret. Le destinataire de nos produits est tenu de respecter, sous sa propre responsabilité, les éventuels droits de propriété intellectuelle ainsi que les lois et dispositions en vigueur.

